

DE KEYN

ANNO 1840

LA PEINTURE FACILE À VIVRE

DE KEYN ACRYL LAQUE BRILLANT

DESCRIPTION	Laque acrylique brillante non-jaunissante pour intérieur et extérieur.
CLASSIFICATION	Famille I, classe 7b2 selon NBN T 22-003. NF T 36.005.
DOMAINE D'EMPLOI	Intérieur et extérieur Boiseries (portes, châssis mobilier, volets,...) PVC, métaux ferreux et non-ferreux, surfaces murales, recouverts selon le cas d'une couche primaire appropriée. Locaux d'habitation, cuisines, salles de bains, chambres d'enfants, couloirs, bureaux, etc. Milieu rural, urbain, industriel et maritime spécialement recommandé pour lieux occupés (hôtels, restaurants, hôpitaux, écoles, banques, bureaux, etc.).
FONCTIONS PRINCIPALES	Décoration et protection de boiseries intérieures et extérieures.
QUALITÉS	Excellente adhérence sur plâtre, ciment, béton, maçonnerie, bois, métal, fibre de verre, PVC dur, papier peint, anciennes peintures à condition d'utiliser le primaire approprié. Anciennes peintures propres - Convient très bien pour cuisines et salles de bains. Aspect brillant très qualitatif. Inodore, très facile à appliquer, lavable, non jaunissant. Ne coule pas - bon arrondi - respirant. Grande durabilité - bonne adhérence - nettoyage des outils à l'eau.
CARACTÉRISTIQUES	<ul style="list-style-type: none">- Composition : Résines acryliques spécifiques.- Extrait sec en poids : 48% ± 2.- Densité (20 °C) : 1.20 ± 0,05 à 20 °C.- COV : Valeur limite en EU pour ce produit (cat. A/d): 130 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 130 g/L COV.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES	<ul style="list-style-type: none">- Conditionnement : 0,75 L.- Conservation : À l'abri du gel - Minimum deux ans en emballage d'origine non entamé.- Aspect : Peinture onctueuse - haut brillant.- Teinte : Blanc + 38 teintes.- Mise à la teinte : Colorants universels (max. 2 %).- Outils : Brosse, rouleau, pistolet et airless (gicleur .013", pression 120 bar).- Dilution : Prêt à l'emploi, ne doit pas être dilué sauf en cas d'application au pistolet (5 à 15 % d'eau).- Nettoyage des outils : À l'eau- Conditions d'application : Ne pas travailler à des températures inférieures à + 8 °C ou par temps trop humide.- Rendement : ± 12 m²/L par couche.- Temps de séchage : 2 h à 23 °C et 50 % HR.- Délai de recouvrement : 8 h.
MISE EN ŒUVRE	Préparation des fonds: Bois neufs, galvanisé, PVC dur : dégraisser au thinner synthétique, 1 couche de DE KEYN PRIMER ACRYL LAQUE Acier intérieur : dérouiller, dégraisser au thinner synthétique, 1 couche de DE KEYN FER PRIMER . Plaques de plâtres, fonds absorbants : 1 couche de DE KEYN PRIMER MUR & PLAFOND Béton, maçonnerie, ciment : 1ère couche de DE KEYN ACRYL LAQUE BRILLANT diluée à 10% d'eau. Anciennes couches de peintures : laver à l'eau ammoniacale, poncer si nécessaire et dépoussiérer. Finition : 2 couches de DE KEYN ACRYL LAQUE BRILLANT .
DATE DE MISE À JOUR	Septembre 2014.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.