



MAAKT SCHILDEREN EENVOUDIG

DE KEYN DEKAPAN

BESCHRIJVING	Zeer krachtig universeel afbijtmiddel zonder dichloromethaan.
EIGENSCHAPPEN	<ul style="list-style-type: none">• Gebruiksklaar.• Gelvormig: gebruiksvriendelijk, druipst niet.• Vervangt dure methodes zoals zandstralen en schuren.• Verdonkert het hout niet en tast de ondergrond niet aan (behalve kunststoffen)*.• Snelwerkend: kan al na een uur overschilderd worden.• Werkt zeer goed voor tapijtlijm: de lijm wordt opgelost. <p><i>* Plexiglas, polycarbonaat, polystyreen, siliconevoegen ...</i></p>
TOEPASSINGSGBIED	<ul style="list-style-type: none">• Binnen en buiten.• Horizontale en verticale oppervlakken.• Geschikt voor alle ondergronden: alle houtsoorten, ferro- en non-ferrometalen, steen, cement, tapijtlijm, tegels, keramiek, behalve kunststoffen*.• Gevelbetimmering, parketvloeren, trappen, poorten, luiken, tuintegels, terrassen ...• Ondergronden waarvan het gebruik, de aard, de kwaliteit, de staat, de behandeling en de voorbereiding in overeenstemming zijn met de geldende normen.
BELANGRIJKSTE FUNCTIES	Verwijdert alle soorten verf, vernis en was. Werkt op alle verven (synthetisch, acryl, polyurethaan en (zelfs ovengelakte) epoxy), vernissen (PU, gekatalyseerd, cellulose), beitsen, (kunstharstgebonden) sierpleisters.
TECHNISCHE KENMERKEN - Samenstelling: - pH: - Densiteit (bij 20 °C): - Paraffinegehalte:	Op basis van methylal en krachtige accelerators. 5-6. 0,875 ± 0,02. 0,8 %.
PRAKTISCHE INLICHTINGEN - Verpakkingen: - Houdbaarheid: - Vorm: - Gereedschap: - Verdunning: - Reiniging materiaal: - Rendement:	0,5 l – 1 l - 2,5 l Minstens 1 jaar in ongeopende originele verpakking. Beschermen tegen vorst en hoge temperaturen (max. 30 °C). Gel. Borstel met niet-synthetische haren, harde vezels of zachte messingdraad, plamuurmes. Handschoenen verplicht (nitril, neopreen, PVA). Aanbevolen na het afbijten: lauw water, hogedrukreiniger (maximaal 50 bar), white spirit of aceton. Niet verdunnen. Water of oplosmiddel. Afhankelijk van de dikte van de aangebrachte laag, tussen 2 m ² en 4 m ² /liter. Het praktische rendement hangt af van het type, de dikte van de coating, de staat van de ondergrond, de zuigkracht van de ondergrond en van de manier waarop het product wordt aangebracht.
VERWERKING	Algemene aanbevelingen: <ul style="list-style-type: none">• Alles wat niet moet worden behandeld, goed afdekken.• Handschoenen en een beschermbril of oogschermbreid dragen.• Met DEKAPAN kunnen behandelde oppervlakken glad zijn: voorzichtig lopen.• Op verticale oppervlakken van onder naar boven werken, om strepen te vermijden.• De verpakking voorzichtig openen en na het gebruik goed sluiten. Niet doorprikken.• In een geventileerde ruimte werken.• Nooit gebruiken op een warm oppervlak, in een wame omgeving of in de volle zon; DEKAPAN is een zeer vluchtig product.



VERWERKING**Toepassing :**

- Het product vóór gebruik goed schudden.
- Altijd eerst uittesten op een klein oppervlak om de inwerktijd te bepalen. Die moet worden aangepast aan de staat waarin de te verwijderen coating zich bevindt en aan het aantal te verwijderen lagen. In onderstaande tabel vindt u een aantal richtwaarden:

Te verwijderen coating	Dikte laag DEKAPAN	Gemiddelde inwerktijd (bij 20 °C)
Alkydverf	Dikke laag	± 7 minuten per laag
Beits of vernis op alkydbasis	Dunne laag	± 7 à 10 minuten per laag
Verf, beits of vernis op acrylbasis	Dikke laag	± 45 minuten. Eventueel herhalen
Andere tweecomponentencoatings, epoxy, cellulosevernis, (kunstharisgebonden) pleisters ...	Dikke laag	Van 7 tot 45 minuten

- De geteste inwerktijd gaandeweg controleren met een plamuurmes. Begint de coating zacht te worden, te rimpelen of te barsten, dan is de optimale inwerktijd bereikt.
- Het product in een gelijkmatige, dikke of minder dikke laag aanbrengen, afhankelijk van het soort coating.
- Het product zo lang als de geteste inwerktijd laten inwerken. Is het resultaat na 45 minuten onvoldoende, de behandeling herhalen. DEKAPAN niet langer dan één uur op het oppervlak laten inwerken.
- De pasta met een spatel of een harde nylonborstel verwijderen (naargelang de hardheid van het hout). Voor kwetsbaar hout of oppervlakken binnen waar een mooie afwerking vereist is, een zachte messingborstel gebruiken.
- Niet-schadelijke mogelijkheid om de resten 2 tot 3 uur volledig te laten drogen en daarna 'droog' te verwijderen.

Let op: is de te verwijderen coating op waterbasis (acryl), dan wordt het afgeraden om het afbijtmiddel volledig te laten drogen. Het product wordt dan immers te hard en is nadien moeilijk te verwijderen.

Ter informatie: het gebruik van DEKAPAN wordt ook aangeraden op geolied parket dat moet worden fijngeschuurd, om te vermijden dat de schuurbanden of schuurroosters te snel vollopen.

Risico verbonden aan paraffine:

De paraffine vormt een film op het oppervlak van de afbijtgel, om verdamping te voorkomen. De aangebrachte gel moet de bestaande coating vernietigen. Als het product is uitgewerkt, blijft er paraffine op het oppervlak zitten, die verdampt niet. Het is daarom aanbevolen om het behandelde oppervlak met (bij voorkeur lauw) water af te spoelen of af te wrijven met een in white spirit of aceton gedrenkte doek. De paraffine kan een nadelige invloed hebben bij het aanbrengen van verf of vernis ('wegtrekkende verf' of kratervorming).

VEILIGHEID

Het veiligheidsinformatieblad (VIB) en de teksten op de verpakking raadplegen. Gevaarlijk product. De voorzorgsmaatregelen in acht nemen.

DATUM VAN DE BIJWERKING

December 2014.

Deze fiche annuleert en vervangt alle voorgaande fiches met betrekking tot hetzelfde product. De fiche is bedoeld om de klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De vermelde gegevens berusten op onze kennis en ervaring en zijn het resultaat van testen die worden uitgevoerd met het oog op een zo groot mogelijke objectiviteit. De aanwijzingen, meer bepaald voor wat de onderhoudswerkzaamheden betreft, zijn louter indicatief. Ze vervangen in geen geval de beschrijving van de werkzaamheden aangepast aan de aard en de staat van de ondergrond van het werk dat moet worden uitgevoerd. Aangezien de techniek voortdurend evolueert, dient de klant zelf, voor hij het product gebruikt, bij onze diensten na te gaan of er geen recentere versie van deze fiche bestaat.