



LA PEINTURE FACILE À VIVRE

DE KEYN FER PRIMER

DESCRIPTION	Couche de fond antirouille pour métaux ferreux et fonte.
CLASSIFICATION	Famille I, classe 4 a selon NBN T 22-003. NF T 36.005.
DOMAINE D'EMPLOI	Extérieur et intérieur - Milieu rural, urbain, maritime et industriel. Ambiance sèche et humide. Surfaces métalliques diverses. Métaux ferreux, fonte et anciennes peintures sur fer.
FONCTIONS PRINCIPALES	Primaire exceptionnel antirouille.
QUALITÉS DOMINANTES	Adhérence parfaite sur métaux ferreux.
CARACTÉRISTIQUES - Composition : - Point d'éclair : - Extrait sec en poids : - Densité : - COV :	Résine alkyde modifiée et agents anti corrosion. > 61 °C. 65 %. 1,20 ± 0,05 à 20 °C. Valeur limité EU : cat : A/I 500 g/L (2010). Ce produit contient au max. 500 g/L.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES - Conditionnement : - Conservation : - Aspect : - Teinte : - Outils : - Dilution : - Nettoyage des outils - Condition d'application : - Rendement : - Temps de séchage : - Délai de recouvrement : - Précautions :	2.5 L et 0.25 L. Minimum 2 ans en emballage d'origine non entamé. Primer semi fluide – mat. Rouge brun. Brosse et rouleau. Prêt à l'emploi. White spirit. Ne pas appliquer sur support humide ou couvert de rosée. 11 à 13 m ² /L par couche. ± 6 h à 23 °C et 50 % HR. 24 h glycéro – 72 h acrylique. Bien remuer le produit avant emploi.
MISE EN ŒUVRE	Primer : appliquer 1 couche de DE KEYN FER PRIMER. Séchage 72 h mini. Finition : 2 couches DE KEYN LAQUE à l'intérieur. 2 couches de DE KEYN LAQUE intérieur/extérieur (satin ou brillant). Remarque : dans un environnement maritime il est conseillé d'appliquer une deuxième couche.
RECONNAISSANCE DES FONDS ET TRAVAUX PRÉPARATOIRES	Neufs : dérouiller si nécessaire ; dépoussiérer ; dégraisser au diluant synthétique. Déjà peints : éliminer les couches de peinture non adhérentes, et traiter localement comme pour les fonds neufs. Dégraisser les couches de peinture adhérentes à l'eau ammoniacale, poncer et dépoussiérer.
DATE DE MISE À JOUR	Septembre 2014.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



De Keyn est une
marque :



DURIEU COATINGS S.A.
Boucle Odon Godart 8
B-1348 Louvain-la-Neuve
Belgique

Contact
T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099
info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com