

DE KEYN

ANNO 1840

LA PEINTURE FACILE À VIVRE

DE KEYN MUR & PLAFOND SATIN

DESCRIPTION	Peinture acrylique satinée pour intérieur, idéale pour cuisines et salles de bains.
CLASSIFICATION	Famille I, classe 7b2 selon NBN T 22-003. NF T 36.005.
DOMAINE D'EMPLOI	Intérieur surfaces murales, cloisons, plafonds locaux d'habitation et de salles de bains et cuisines, pour murs en plâtre et plafonnage, enduit projeté, panneaux de plâtre briques, enduits de ciment, béton, béton cellulaire, papier à peindre, voile de verre. idéale pour cuisines et salle de bains idéale pour cuisines et salle de bains.
FONCTIONS PRINCIPALES	Protège et décore le support. Donne un aspect satiné bien lavable, aspect satiné décoratif, coloris stables, facile à appliquer, respirant, inodore non éclaboussant.
CARACTÉRISTIQUES - Composition : - Extrait sec en poids : - Densité (20 °C) : - Brillance : - COV :	Résines acryliques. Blanc : dioxyde de titane - teintes : stables à la lumière - eau. 50 % ± 2. 1,15 à 1,40 selon les teintes. 10 - 15 % (Glossmètre 60°). Valeur limite en EU pour ce produit (cat.A/d) : 75 g/L (2007) / 30 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 30 g/L COV.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES - Conditionnement : - Conservation : - Aspect : - Teinte : - Mise à la teinte : - Outils : - Dilution : - Nettoyage des outils : - Conditions d'application : - Rendement : - Temps de séchage : - Délai de recouvrement : - Précautions :	10 L (uniquement en blanc), 5 L (blanc + 6 teintes) , 2,5 L (blanc + 29 teintes) et 1 L (blanc + 29 teintes). Minimum deux ans en emballage d'origine non entamé conservé à l'abri du gel. Satiné. Voir nuancier. Colorants universels (max. 2 %). Brosse, rouleau. Prêt à l'emploi, ne pas diluer. Immédiatement à l'eau. Éviter d'appliquer par température inférieure à + 10 °C ou supérieur à 30 °C ou par temps trop humide. 10 m ² /L par couche. 2 h à 23 °C et 50 % HR. 6 h. En ambiance fortement humide et fraîche le temps de séchage et le délai de recouvrement peuvent être plus longs.
MISE EN ŒUVRE	Préparation des fonds : Nouveaux fonds : 1 couche de DE KEYN PRIMER MUR & PLAFOND (diluer à l'eau 5 à 10%). Finition : 1 à 2 couches de DE KEYN MUR & PLAFOND SATIN.
RECONNAISSANCE DES FONDS ET TRAVAUX PRÉPARATOIRES	Dépoussiérer et dégraisser les fond. Rénovation : dégraisser et rincer à l'eau ammoniacale, retoucher si nécessaire avec DE KEYN PRIMER MUR & PLAFOND.
DATE DE MISE À JOUR	Septembre 2014.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.