



LA PEINTURE FACILE À VIVRE

# DE KEYN PRIMER ACRYL LAQUE

<b>DESCRIPTION</b>	Primaire acrylique à séchage rapide et accrochage exceptionnel pour nombreux supports.
<b>CLASSIFICATION</b>	Famille I, classe 7b2 selon NBN T 22-003. NF T 36-005.
<b>DOMAINE D'EMPLOI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Extérieur et intérieur.</li><li>• Portes, châssis et autres boiseries, zinc, PVC.</li><li>• Convient pour plâtres, cimentage, maçonneries, béton, bois, métal, aluminium, fibres de verre, PVC dur, verre, carrelages, papier peint, anciennes peintures.</li></ul>
<b>FONCTIONS PRINCIPALES</b>	Microporeux, donc pas d'écaillage, rapidement recouvrable, facile à appliquer, séchage rapide, sans odeur de solvant, excellente adhérence sur supports divers microporeux nettoyage des outils à l'eau.
<b>CARACTÉRISTIQUES</b> - Composition : - Extrait sec en poids : - Densité (20 °C) : -COV :	Résines acryliques. 55 % ± 2. 1,30 ± 0,05. Valeur limite en EU pour ce produit (cat.A/g) : 30 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 30 g/L.
<b>RENSEIGNEMENTS PRATIQUES</b> - Conditionnement : - Conservation : - Aspect: - Teinte : - Mise à la teinte - Outils : - Dilution : - Nettoyage des outils : - Conditions d'application : - Consommation : - Temps de séchage : - Délai de recouvrement :	2,5 L et 0,75 L. Minimum deux ans en emballage d'origine non entamé et conservé à l'abri du gel. Peinture onctueuse - Mat. Blanc. Colorants universels (max. 2 %). Brosse, rouleau - à poils synthétiques 5 à 8 mm), pistolet et airless (buse.018"-.021", pression 100 - 150 bars). Ne pas diluer. À l'eau. Éviter d'appliquer par températures inférieures à + 10 °C ou par temps trop humide. 8 à 12 m <sup>2</sup> /L par couche selon le support. 30 minutes à 23 °C et 50 % HR. 3 h.
<b>MISE EN ŒUVRE</b>	<b>Préparation des fonds :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bois : dépoussiérer et dégraisser à l'eau ammoniacale (10%).</li><li>• Galvanisé, zinc, aluminium, PVC dur, ...; dépoussiérer et dégraisser au thinner synthétique.</li><li>• Plâtre et support absorbant : 1 couche de <b>DE KEYN PRIMER MUR &amp; PLAFOND</b>.</li><li>• Fer à l'intérieur : dérouiller, dégraisser au thinner synthétique, traiter au <b>DE KEYN FER PRIMER</b>.</li><li>• Béton, maçonnerie, ciment : dépoussiérer. Sur surfaces poudreuses : 1 couche de <b>DE KEYN PRIMER ISOLANT</b>.</li><li>• Anciennes peintures usées : dégraisser et rincer à l'eau ammoniacale, dépolir et dépoussiérer. Appliquer ensuite une couche de fond de <b>DE KEYN PRIMER ACRYL LAQUE</b>.</li></ul> <b>Finition :</b> 2 couches de <b>DE KEYN ACRYL LAQUE SATIN</b> ou <b>BRILLANT</b> .
<b>DATE DE MISE À JOUR</b>	Septembre 2014.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.