



MAAKT SCHILDEREN EENVOUDIG

DE KEYN ISOLERENDE PRIMER

GRONDLAAG VOOR ISOLEREN VAN VLEKKEN – UITSTEKENDE DEKKRACHT

BESCHRIJVING	Acrylaatprimer van hoge kwaliteit – Laag VOS-gehalte (<15 g/l), voor het blokkeren van vlekken op verschillende soorten ondergronden. Beperkt het doorbloeden van inhoudsstoffen en isoleert de ondergrond voor verdere afwerking.
CLASSIFICATIE	NFT 36 005 / NFB 22 003: Familie I / klasse 7b2.
TOEPASSINGSGBIED	Binnen – Buiten. Nieuwbouw en renovatie. Ideaal als voorbehandeling op een bestaande ondergrond die vlekken vertoont.
ONDERGRONDEN	Pleister, gipsplaten, oude verflagen, cement, beton, cellenbeton, vezelcement, shingles, hout, MDF, multiplex ... - bij brokkelige ondergrond, eerst alle loszittende delen verwijderen. - bij poederende ondergrond op binnenmuren, bij voorkeur DE KEYN PRIMER MUR & PLAFOND gebruiken. Voor PVC en metaal bij voorkeur DE KEYN MULTIPRIM gebruiken.
BELANGRIJKSTE FUNCTIES	Hecht op tal van ondergronden. Blokkeert op duurzame wijze vlekken van roet, nicotine, vuilaanslag, luchtvervuiling, vocht, koffie, thee ... Beperkt op doeltreffende wijze het doorbloeden van inhoudsstoffen (eik, kastanje, gipskartonplaten) voor verdere afwerking. Dekkracht.
VOORNAAMSTE EIGENSCHAPPEN	Hechtkracht. Witheid. Stopt bloeden van hout. Zeer gemakkelijk aan te brengen (druipt niet, spat niet). Zuinig verbruik dankzij hoge dekkraft.
PRAKTISCHE INLICHTINGEN - Verpakking: - Houdbaarheid: - Opslag: - Uitzicht in de pot: - Uitzicht droog product: - Gereedschap: - Verdunning: - Reiniging gereedschap: - Verwerkingsvoorschriften: - Rendement: - Droogtijd: - Voorzorgsmaatregelen: - Veiligheid:	2,5 L / 5 L. 12 maanden. Bewaren op een droge en vorstvrije plaats. Witte smeuge verf. Mat wit. Verfborstel, rol, pistool (airless, verdunnen met 5 % water). Verdunnen is niet aanbevolen, behalve bij gebruik als grondlaag op buitenmuren: verdunnen met 5% water. Temperatuur 10 - 30 °C. De geldende technische voorschriften naleven. 10 m ² /L – Afhankelijk van de staat en de porositeit van de ondergrond. 2 u bij 20 °C / 50 % R.V. Overschilderbaar na 4 u in dezelfde omstandigheden. Vorstvrij bewaren. De ondergrond moet schoon, droog en ontvet zijn. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
VERWERKING	Voorbeeld: gipsplaten met vlekken. Ontvetten met ammoniakwater, afspoelen en laten drogen. 2 lagen DE KEYN PRIMER ISOLANT aanbrengen. Tussen de lagen 4 u laten drogen. 12 u laten drogen vooraleer de afwerkingslaag aan te brengen.
PROFESSIONEEL ADVIES	Hardnekkige vlekken lokaal instrijken met DE KEYN PRIMER ISOLANT, verdund met 10 % water. De vlek volledig bedekken en 24 u laten drogen. Vervolgens één laag aanbrengen over de volledige oppervlakte.
AFWERKING	Geschikt voor afwerking met alle acrylaatverven: DE KEYN MUR & PLAFOND, DE KEYN DECOLATEX, DE KEYN PLAFOND MAT, DE KEYN SECRET WHITE, DE KEYN ACRYL LAK. Afwerking met alkydverf: DE KEYN PRIMER ISOLANT 72 u laten drogen en uittesten op een klein oppervlak.
DATUM VAN DE BIJWERKING	December 2014.

Deze fiche annuleert en vervangt alle voorgaande fiches met betrekking tot hetzelfde product. De fiche is bedoeld om de klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De vermelde gegevens berusten op onze kennis en ervaring en zijn het resultaat van testen die worden uitgevoerd met het oog op een zo groot mogelijke objectiviteit. De aanwijzingen, meer bepaald voor wat de onderhoudswerkzaamheden betreft, zijn louter indicatief. Ze vervangen in geen geval de beschrijving van de werkzaamheden aangepast aan de aard en de staat van de ondergrond van het werk dat moet worden uitgevoerd. Aangezien de techniek voortdurend evolueert, dient de klant zelf, voor hij het product gebruikt, bij onze diensten na te gaan of er geen recentere versie van deze fiche bestaat.